

# ملات بنایی آماده سنتوس



MasonryMortar

## ملات بنایی آماده سنتوس

ملات بنایی سنتوس یک ملات پایه سیمانی همه کاره بر پایه پلیمر است که به منظور اتصالی مستحکم با قابلیت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه طراحی گردیده است.

این محصول از بهترین مواد اولیه شامل سیمان، مخلوط شن و ماسه، سنگ دانه های مش بندی شده و مواد افزودنی پلیمری مرغوب جهت بهبود چسبندگی با بالاترین دقیق ممکن مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶ و استاندارد EN998 اروپا، در رنگ های متنوع تولید گردیده است.

کاربرد

چسباندن انواع آجر، بلوک سفالی، بلوک سیلیکاتی، بلوک سیمانی، بلوکه لیکا، سنگ و مناسب برای انواع کفپوش های بتون

## ویژگیها

### • آماده سازی سریع ملات:

ملات بنایی سنتوس یک ماده مخلوط از پیش آماده شده است که برای استفاده نهایی، نیازمند اضافه کردن مقدار مشخصی آب می باشد.

### • سهولت در اجراء:

### • کاهش هزینه ها:

- تا ۳۰ درصد کاهش هزینه های حمل و نقل مصالح به پروژه نسبت به ملات های سنتی  
- استفاده از پلیمرهای مرغوب به عنوان یک ماده چسبانندۀ مانع از ترک خوردگی ملات می شود  
و همچنین منجر به کاهش مصرف سیمان پرتلند و افزایش ظرفیت نگهداری آب می گردد.

### • استحکام چسبندگی بالا:

### • عمر مفید طولانی:

در شرایط معمولی عموماً ملاتی که به روش سنتی تهییه می گردد، حداقل تا ۱۵ دقیقه پس از اختلاط قابل مصرف است در حالی که ملات بنایی آماده سنتوس به دلیل استفاده از افزودنی های پلیمری قابلیت نگهداری آب و کارایی آن را تا ۱ ساعت پس از اختلاط افزایش می دهد.

### • بسته بندی یکنواخت و امکان ذخیره سازی مناسب



## آماده سازی بستر زیرکار:

- سطح زیر کار باید تمیز، مسطح، از نظر مکانیکی عاری از قطعات سست، روغن، رنگ، موم و غیره باشد.
  - در هوای سرد، از آب گرم برای تسریع در چسبندگی ملات و در هوای گرم، از آب خنک جهت کند شدن فرآیند چسبندگی استفاده کنید.
  - هرگز ملات را روی سطوح یخ زده قرار ندهید.
  - اطمینان حاصل نمایید که دمای محیط بین ۵ درجه سانتیگراد و ۳۵ درجه سانتیگراد در طول استفاده ۲۲ ساعت بعد باشد.
  - برای ترمیم اتصالات یا سنگ تراشی، سطح را کاملاً تمیز کنید، سنگدانه ها را از بین ببرید و مرطوب کنید. با استفاده از مalle به خوبی وسایل خود را جمع کنید.
  - استفاده از ملات در آفتاب و باد شدید توصیه نمی گردد.
- توصیه:** لازم است بنای ساخته شده با این ملات به مدت یک روز از باران شدید محافظت گردد.

## مشخصات فنی و ظاهری محصول

شكل ظاهری	پودر
رنگ	خاکستری
بسته بندی	کیسه های استاندارد ۲۵ کیلوگرم
حجم	شکل ظاهری ملات پس از آماده سازی
دما کاری	۵ + ۳۵ درجه سانتیگراد
عمر مفید	۱ ساعت
زمان مفید اجرا	۲ دقیقه
ضخامت اجرا	۱ الی ۳ سانتیمتر
مقاومت فشاری ۲۸ روزه	۱/۲ MPa
مقاومت خمشی ۲۸ روزه	۴/۶ MPa
کلاس مقاومتی	کلاس M16، طبق استاندارد ملی ۷۶۶۲
بزرگترین سایز ماده	۱/۴
وزن مخصوص ملات تازه	قریباً ۱۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب

## آماده سازی ملات بنایی سنتوس:

در یک ظرف تمیز، ۳,۵ الی ۴,۵ لیتر آب اضافه نمایید.

**تذکر:** در صورت نیاز به آب بیشتر، مقادیر کمی آب را اضافه کرده و مخلوط کردن را ادامه دهید تا قوام مورد نظر حاصل شود. کیسه ۲۵ کیلوگرمی ملات بنایی سنتوس را به آرامی به آب اضافه و با استفاده از مخلوط کن برقی (تقریباً ۳۰۰ دور در دقیقه) مخلوط کنید تا خمیری یکدست و همگن حاصل گردد. خمیر حاصل شده را ۵ دقیقه استراحت دهید و پیش از استفاده به مدت ۳۰ ثانیه دوباره مخلوط نمایید.

ضخامت تقریبی ۱۳ میلی متر تا ۱۹ میلی متر از ملات بنایی سنتوس را با حرکت پیچشی مختصر به سمت پایین فشار دهید. مخلوطی که بیش از حد خشک و شکننده باشد، چسبندگی مناسبی را بین سطوح ایجاد نمی کند. استفاده از مخلوط رقیق توصیه نمی گردد. (ملات خیلی رقیق ضعیف خواهد بود و چسبندگی کافی ایجاد نمی کند).

وسایل و تجهیزات را بلا فاصله پس از استفاده تمیز کنید.

برای دستیابی به خصوصیات ملات مورد نظر فقط از مقدار توصیه شده آب استفاده کنید.

زمان استفاده از ملات آماده شده سنتوس مناسب با شرایط آب و هوایی حداکثریک ساعت می باشد.

## انبارداری:

این محصول حاوی سیمان است و برای محافظت در برابر آب و هوا باید در بسته بندی اصلی باز نشده در مکانی خشک و خنک نگهداری و از تماس مستقیم با زمین جلوگیری شود. تذکر: حداقل ۸ پاکت روی هم چیده شود. ملات بنایی سنتوس را می توان ۱۲ ماه در محیط عادی نگه داری نمود.

## دستورالعمل های ایمنی:

- ملات بنایی سنتوس شامل سیمان پرتلند و سایر افزودنی ها می باشد، از تماس با چشم، تنفس گرد و غبار و یا تماس طولانی مدت با پوست خودداری کنید، و در صورت تماس کاملاً با آب بشویید.
- هنگام تماس با محصول از دستکش های مخصوص استفاده نمایید.
- برای اطلاعات کامل لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی محصول مراجعه کنید.

مقدار مصرف بستگی به نوع و اندازه مصالح بنایی دارد. برای ساخت یک متر مربع دیوار با بلوك سیمانی و عرض ۱۵ سانتی متر و ضخامت لایه ملات یک و نیم سانتی متر حدود ۲۵ کیلوگرم ملات لازم است.

هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی ملات بنایی سنتوس حداقل ۲۵ آجر استاندارد یا ۹ بلوك استاندارد (۰۰ میلی متر در ۲۰ میلی متر در ۴۰ میلی متر) پوشش

## بسته بندی:

ملات بنایی سنتوس به رنگ های متنوع در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی در بازار موجود می باشد.