

# پودر بندکشی پلیمری

## سنتوس Tile Grout



### پودر بندکشی سنتوس

پودر بندکشی سنتوس محصولی منظور پر کردن فواصل بین انواع کاشی، سرامیک، سنگ طبیعی، سنگ مصنوعی و موزاییک با عرض ۲ الی ۱۰ میلی متر است. اجزا با هم مخلوط می شوند و یک دوغاب خمیری ایجاد می کند.

پودر بندکشی سنتوس ترکیبی خاص از سیمان پرتلند، تقویت کننده ها و مواد پرکننده درجه بندی شده منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۶۰-۳ تولید گردیده است.

### کاربرد

پودر بندکشی سنتوس، بادوام و مقاوم در برابر آب و مناسب برای کاربردهای داخلی و خارجی، از جمله استخرهای شنا است. پودر بندکشی سنتوس به عنوان دوغاب برای پر کردن اتصالات معدنی، کاشی و سرامیک که در آن به ویژگی های شیمیایی و مقاومت در برابر سایش نیاز است مانند آزمایشگاه ها، کارخانه های فرآوری مواد غذایی، بیمارستان ها، کشتارگاه ها، آشپزخانه و استخرهای شنا و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

### ویژگیها



- ضد آب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی بین دیوارها و کاشی های کف
- اختلاط و استفاده آسان

- مقاوم در برابر سایش، ضربه، ترک خوردنگی و نیز تنش های فشاری و خمشی در شرایط استاندارد و چرخه ذوب و یخ‌بندان

- طول عمر طولانی
- زمان کارآیی مناسب
- چسبندگی بالا به بتن، کاشی و ...
- رنگ های متنوع
- آنٹی باکتریال



## آماده سازی بسته زیرکار:

مشخصات فنی و ظاهری محصول	
سیمان پرزلند سفید یا خاکستری	سیمان
مساهه تمیز، خشک، دانه بندی شده	مساهه
بزرگترین سایز دانه بندی ۵/۰ میلیمتر	
نگهدارنده آب و مواد افزودنی جهت بهبود چسبینگی و کارایی	افزودنی‌ها
خاکستری، سفید یا رنگی (بسته به سفارش مشتری)	رنگ
سطلهای ۲ و ۵ کیلوگرمی و کیسه ۲۵ کیلوگرمی	سایز بسته‌بندی
۱-۲ کیلوگرم/متر مربع بسته به عرض درز بین دو کاشی و با سرامیک	صرف آب
۱۰ الی ۱۰ میلی متر	میزان مصرف
۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد	ضخامت اجرا
ندارد	بهترین دمای کاری
بالا	انقباض (جمع شدگی)
	مقاومت سایشی

قبل از استفاده از پودر بندکشی سنتوس، اطمینان حاصل نمایید که تمام کاشی‌ها تمیز، عاری از گرد و غبار، ذرات سست و چربی بوده و به طور محکم در محل اتصال خود ثابت شده باشند. چسب کاشی نیز باید کاملاً خشک و تمیز باشد.

توصیه می‌گردد ۱۸ تا ۲۴ ساعت پس از نصب کاشی‌ها اقدام به بندکشی نمایید.

در صورت وجود بندکشی قدیمی، می‌باشد تمام دوغاب‌ها و بندکشی‌های قبلی برداشته شوند.

با استفاده از یک ابزار دوغاب ریزی (ماله مخصوص) دوغاب مخلوط شده را میان فواصل کاشی پر کنید. دوغاب اضافی را با یک اسفنج، پارچه مرطوب تمیز و یا ابزار مناسب از سطح کاشی‌ها پاک نمایید.

## تذکر:

اجازه دهید دوغاب به اندازه کافی (به طور معمول پس از گذشت ۱ الی ۲ ساعت) سفت شود تا از پاک شدن پودر بندکشی در هنگام تمیز کردن جلوگیری شود. چنانچه این کار زمانی انجام شود که ملات هنوز خشک نشده و شکل خمیری خود را داشته باشد ممکن است منجر به ترک خوردگی و تغییر رنگ در سطح کار شود.

## آماده سازی پودر بندکشی

- ۱۰ تا ۳۰ درصد وزن پودر بندکشی، آب تمیز را درون ظرف بریزید و در حین مخلوط کردن با همزن مکانیکی به تدریج پودر را به ظرف اضافه نمایید تا خمیری یکدست حاصل گردد، پس از اختلاط اولیه، دیگر نباید آب اضافه شود.
- اجازه دهید ۳ الی ۵ دقیقه خمیر به دست آمده استراحت کند. متناسب با درجه حرارت و شرایط محیط، حداقل در مدت زمان یک ساعت اقدام به بندکشی نمایید.
- فرآورده‌های برپایه سیمان در دمای پایین مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا به مقاومت نهایی برسد به همین دلیل نباید در دمای پایین تراز ۵ درجه سانتیگراد استفاده گردد.

تذکر: به خمیر بdest آمد بیش از حد مجاز آب اضافه نکنید زیرا این کار سبب ضعیف شدن ملات نهایی می‌شود. خمیرهای آماده شده هرگز نباید با افزودن آب بیشتر "تازه" شوند، هرگاه خمیر سفت شد آن را دور بریزید.

## بعد از دوغاب ریزی نباید ۳ هفته استخرها پر شود

**پوشش و میزان مصرف:** به طور کلی ۱ الی ۲ کیلوگرم از پودر بندکشی سنتوس تقریباً یک متر مربع بسته به درز بین دو کاشی را پوشش می‌دهد ولی برای محاسبه دقیق از معادله زیر استفاده شود:

$$X = \frac{[(A+B)^{*}C^{*}D^{*}1.6]}{A^{*}B}$$

X = میزان مصرف چسب بر حسب kg      A = اندازه طول کاشی بر حسب mm      B = اندازه عرض کاشی بر حسب mm  
 C = ضخامت کاشی بر حسب mm      D = معرض متوسط درز کاشی بر حسب mm

## دستورالعمل‌های ایمنی

## بسته بندی

- هنگام استفاده از محافظ چشم استفاده کنید.
- تذکر: در صورت تماس با چشم، حتماً بلاعده با آب فراوان بشویید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.
- برای جلوگیری از استنشاق گرد و غبار، استفاده از ماسک مناسب هنگام تهیه سطح و مخلوط کردن استفاده از آن توصیه می‌شود.
- در هنگام کار از دستکش مناسب استفاده کنید.
- دور از دسترس کودکان نگه دارید.

**پودر بندکشی سنتوس** به رنگ‌های متنوع در بسته بندی‌های ۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی در بازار موجود می‌باشد.

## انبادرداری

**پودر بندکشی سنتوس** در بسته بندی‌های اصلی باز نشده در مکانی خشک، خنک، دور از نور خورشید و مرتفع از سطح زمین، از تاریخ تولید تا ۱۲ ماه ماندگاری دارد.