

چسب خمیری سنتوس آماده ی مصرف با کارایی بالا و بدون لغزش عمودی و زمان باز طولانی برای کاشی و سرامیک می باشد.

## ویژگیها

- کارایی مطلوب
- چسبندگی فوق العاده و استحکام زیاد
- دارای قوام بالا و اجرای آسان
- بوی کم
- فرمولاسیون منحصر به فرد (تایید شده برای استفاده در مناطق مرطوب)

## کاربرد

نصب انواع کاشی های دیوار داخلی، کاشی های کاملاً شیشه ای، معرق، چینی، سرامیک، سنگ های آنتیک و طبیعی (به استثنای سنگ های حساس به رطوبت) و قابل استفاده بر روی انواع سطوح عمودی از جمله سیمانی، گچی، سنگ، موزاییک، سطوح رنگ کاری شده و غیره می باشد.

## مشخصات ظاهری

چسب کاشی و سرامیک خمیری سنتوس متشکل از سیمان و سنگدانه های مش بندی شده همراه با مقدار زیادی از رزین های مصنوعی و خاص می باشد.

این ترکیبات براساس فرمولی خاص در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه صنعتی سنتوس تولید شده است که مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و دارای تأییدیه های مختلف از مراکز ذیصلاح می باشد.

## پوشش و میزان مصرف

مقدار چسب مورد نیاز در هر متر مربع ۲ الی ۴ کیلو گرم می باشد. (پوشش، بسته به شرایط بستر، نوع کاشی و روش کاربرد متفاوت خواهد بود)



www.scentus.ir

## توضیحات

- چسب خمیری کاشی و سرامیک سنتوس با کیفیت فوق العاده خود خصوصیات چسبندگی برشی فوق العاده ای را ارائه می دهد.
- این چسب بر اساس فناوری منحصر به فرد همراه با بهترین پلیمرهای موجود روانه بازار شده است.
- چسب کاشی و سرامیک خمیری سنتوس برای مصارف داخلی، انواع کاشی و سرامیک و طیف وسیعی از بسترها، مناسب می باشد.

## دستورالعمل های اجرایی:

- مدت زمان استفاده از پروژه پس از اجرا با چسب خمیری به طور کامل: تقریباً پس از ۷ روز
- قبل از اجرا اطمینان حاصل نمایید که سطح زیر کار آماده شده و کاشی ها و سطوح زیرکار عاری از هرگونه آلودگی نظیر گرد و غبار، خاک، روغن و غیره باشد.
- قبل از اجرا، سطح زیر کار به وسیله ی شمشه و تراز و با استفاده از ملات پایه سیمانی تراز گردد.
- با استفاده از ماله دندانه دار می توانید مقدار و ضخامت مورد نیاز چسب برای نصب کاشی را کنترل نمایید. (به عنوان یک راهنمایی، از ماله دندانه دار با مشخصات ۶×۶ میلیمتر استفاده کنید).
- برای نصب کاشی بر روی کاشی، جهت ایجاد درگیری بیشتر چسب با سطح زیرین کاشی، لعاب کاشی قبلی بصورت موضعی (تیشه کاری) برداشته شود.
- برای جلوگیری از ریزش چسب و همچنین طولانی نشدن زمان خشک شدن، ضخامت چسب اعمال شده بر روی بستر نهایی نباید بیشتر از ۳ میلیمتر باشد. (چسب با ضخامت بالا، عامل سر خوردن کاشی و عدم خشک شدن به موقع می شود).
- زمانی که روی یک بدنه با ارتفاع زیاد کاشی کاری انجام می شود، لازم است نصب کاشی در چند مرحله با فواصل زمانی مناسب انجام پذیرد، تا چسب کاشی و سرامیک خمیری سنتوس در قسمت زیر تقریباً به گیرایش رسیده باشد و تحمل وزن کاشی های سنگین جدید را داشته باشد.
- به مقدار مورد نیاز چسب خمیری سنتوس را بر روی سطح اعمال نمایید تا کاشی ها در مدت زمان باز چسب قابل استفاده باشند. در صورت خشک شدن لایه ی سطحی چسب، قبل از نصب کاشی مجدداً کاردک کشی انجام شود.
- برای اطمینان از سطح تماس مناسب چسب و کاشی ها، ضروری است پس از قرار دادن کاشی بر روی چسب، اندکی فشار و چرخش ایجاد نمایید. چسب کاشی سفت شده باعث خشکه چینی و اجرای کاشی کاری با ضخامت زیاد می شود.
- استفاده از چسب کاشی خمیری سنتوس در دمای کمتر از ۵ درجه ی سانتی گراد توصیه نمی شود، بهترین دما برای خشک شدن چسب خمیری سنتوس دمای بالاتر از ۱۵ درجه ی سانتی گراد می باشد. حداکثر زمان اجرا با توجه به جذب بستر کاشی در شرایط معمولی دما و رطوبت حداکثر ۲۰ دقیقه می باشد. بندکشی یک روز پس از گیرایش چسب خمیری بلامانع می باشد. غلظت چسب باید به گونه ای باشد که در همان لحظه چسب به کاشی بچسبد و به راحتی جدا نشود.

### موارد عدم استفاده از چسب خمیری سنتوس:

استفاده از چسب کاشی خمیری سنتوس در قسمت های خارجی و یا در مکانهای تحت غوطه وری مداوم ( به عنوان مثال حمام استخرهای شنا و ...) توصیه نمی شود.

## توصیه های ایمنی

- از تماس با پوست و چشم جلوگیری کنید، در صورت تماس با چشم، بلافاصله با آب تازه آن را بشویید.
- در صورت ادامه سوزش، به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
- دستکش و لباس های محافظ بپوشید و از چشم محافظت نمایید.
- از تهویه مناسب در حین مخلوط کردن و استفاده از چسب استفاده نمایید.
- دور از دسترس اطفال نگه دارید.

